



Sea Line 100 För nåtning av teakdäck

Sida 1

Fogsäljarna
på Orust AB

Sea Line 100 är en speciellt utvecklad siliconfogmassa för nåtning av teak-däck på båtar.

Sea Line 100 är testat och utprovat under lång tid eftersom de yttre förutsättningarna är extremt påfrestande för materialen

Sealine 100 är neutralhårdande och har särskilt god vidhäftning på teak utan behov av primer.

Klarar rörelse på +1 – 15%.
God vidhäftning på både porösa och icke porösa material utan behov av primer.



INSTRUKTIONER:

1. Nåten skall vara rena, torra och fri från damm. Inga kemiska medel får användas för rengörning av fogen. Rengörning sker genom noggrann borstning och dammsugning av nåten.
2. Sea Line 100 appliceras genom att tillskära munstycket något smalare än nåtens bredd.
3. Sea Line 100 appliceras därefter så att **hela** nåten fylls med nåtmassan.
4. Därefter tag en spackelspade och skrapa bort överflödiga massa.
5. Efter 48 timmar är massan slipbar.
6. Kemiskt genomhärdad och redo att utsättas för maximal påfrestning är Sea Line 100 efter cirka tio dygn.
7. Vi rekommenderar alltid att man gör en provapplikation före användning.

När det gäller nåtning av teak-däck kontakta

Fogsäljarna
på Orust AB

Mobil 0706-19 51 83 / 0706- 19 51 88

E-mail info@fogsaljarna.se